

Rapport d'essai	Rapport N° <b>R2025-2538</b> en date du 10/04/2025
-----------------	---

**RÉFÉRENCE DU CHANTIER**

Client	TTAG	N° Dossier	-
Chantier	CHOISY	Type d'intervention	Contrôle

**Référence de l'échantillonnage**
**2025-CDB-001-B-0015 - FORMULE 63 - BPS C25/30 XC3 D22 S3 - CENTRALE DES BÉTONS**

Essais pour béton durci : résistance à la compression des éprouvettes	NF EN 12390-3
Essais pour béton frais : Essai d'affaissement	NF EN 12350-2

jeudi 10 avril 2025

GOURVES Maxime

AVERTISSEMENT : La reproduction d'essai(s) n'est autorisée que sous forme de fac-similé intégral. INTERPRETATION DES RESULTATS : Les portée(s) et conclusion(s) à tirer des résultats font l'objet d'un document séparé si le donneur d'ordre en a fait la demande. REPRÉSENTATIVITÉ : Ce rapport d'essai(s) atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis à essai(s) et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas un certificat de qualification d'un ensemble de matériaux ou produits. Lorsque la déclaration de conformité ou non est donnée, il n'a pas été tenue compte de l'incertitude associé aux résultats.
--

# RÉSULTATS D'ESSAIS

ÉCHANTILLON		2025-CDB-001-B-0015	Réceptionné le 12/03/2025	
FORMULE	FORMULE 63 - BPS C25/30 XC3 D22 S3	CENTRALE		CENTRALE DES BÉTONS
Date confection	12/03/2025	Nb. éprouvette	3 réceptionnée(s)	
N° Bon livraison	59494	Volume fabriqué	6 m <sup>3</sup>	
Mode de serrage	AIGUILLE VIBRANTE			

PRÉLÈVEMENT	2025-CDB-001-B-0015	Prélevé le 12/03/2025 à 08:44 par GOURVES Maxime
Lieu de prélèvement	Site	

ESSAIS POUR BÉTON DURCI : RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DES ÉPROUVETTES	NF EN 12390-3
Essai réalisé par GOURVES Maxime, validé par GOURVES Maxime	

NF EN 12390-3

Mode de conservation des éprouvettes : <u>Eau thermostatée à 25°C +/- 2°C (DOM-TOM) - NF 033</u>	S0220.01.004
Mode de préparation des surfaces d'appui : <u>Rectification selon la norme NF EN 12390-3</u>	

ESSAIS SUR BETON HYDRAULIQUE										
Essais pour béton durci : résistance à la compression des éprouvettes - NF EN 12390-3										
Numéro d'éprouvette	Moule	Age	Date d'essai	Masse (Kg)	M.V.R. (Kg/m <sup>3</sup> )	Force (kN)	R. brute (MPa)	R. corr. (MPa) (a)	Rupt. N.C.	Obs.
2025-CDB-001-B-0015-01	Ø16 H32	7 Jour(s)	19/03/2025	14,465	2 310		24,75	24,8		
Moyenne					2 310			24,8		
2025-CDB-001-B-0015-02	Ø16 H32	28 Jour(s)	09/04/2025	14,500	2 320		32,33	32,3		
2025-CDB-001-B-0015-03	Ø16 H32	28 Jour(s)	09/04/2025	14,475	2 320		32,01	32,0		
Moyenne					2 320			32,2		

(a) : résistance corrigée selon NF EN 206+A2/CN

Le responsable d'essai GOURVES Maxime, déclare que cet essai à été réalisé conformément à la norme NF EN 12390-3.

ESSAIS POUR BÉTON FRAIS : ESSAI D'AFFAISSEMENT	NF EN 12350-2
Essai réalisé le 12/03/2025 par GOURVES Maxime, validé par GOURVES Maxime	
Béton classique : Essai d'affaissement (slump) Centrale - Type d'affaissement : valide	130 mm

Le responsable d'essai GOURVES Maxime, déclare que cet essai à été réalisé conformément à la norme NF EN 12350-2.

S0220.01.004

S0503.01.004